



## Tapiflex Akustik

Heterogent plastgolv med skumbaksida. Ett inbyggt kalandrerat skikt i kombination med en glasfiberbärrare ger mycket god stabilitet och motstånd mot intrycksmärken. Ytförstärkt med PUR, vilket ger en tät och lättstädad yta. Tapiflex Akustik är utvecklad för miljöer med höga krav på ljudkomfort, gångkomfort, slitstyrka och städbarhet. Särskilt lämpad för skolor, daghem, sjukhus och kontor.

Tekniska data		TAPIFLEX AKUSTIK		Tekniska data		TAPIFLEX AKUSTIK	
Typ av golvbeläggning	EN 651	Heterogent plastgolv med skumbaksida		Färger		17	
Klass	EN 685	Offentlig miljö: 33		Leveransform	EN 426	Rullar 23 lpm x 2m	
Tjocklek slitskikt	EN 429	0,50 mm		Färgnummer	NCS-nummer	Svetstrådsnummer	
Polyuretanförstärkt med PUR		Ja		<b>BERGEN</b>			
Total tjocklek	EN 428	3,30 mm		3649 001	S 1500-N	32 91 811 6	
Vikt/m <sup>2</sup>	EN 430	3100 g		3649 002	S 7005-R80B	32 91 933 6	
Avnötning	EN 660-1	Grupp T: ≤ 0,08 mm		3649 003	S 5005-R80B	12 87 129	
Intryckskänslighet	EN 433	0,15 mm		3649 004	S 4000-N	32 88 338 6	
Stolhjulbelastning	EN 425	Godkänd		3649 005	S 2500-N	32 92 771 6	
Värmegenomgång	EN 12524	0,05 m <sup>2</sup> K/W		3649 006	S 2010-Y30R	32 94 728 6	
Golvvärme		Godkänd – max. 27°C		3649 007	S 2030-Y30R	12 87 176	
El. genomgångsmotstånd R <sub>A</sub>	EN 1081	R <sub>1</sub> > 10 <sup>10</sup> Ω		3649 008	S 1010-Y40R	32 91 203 6	
Elektrisk uppladdning	EN 1815	< 2 kV		3649 009	S 3060-Y90R	32 92 446 6	
Stegljud förbättringsvärde	EN ISO 717/2	Δ L <sub>w</sub> = 19 dB		3649 010	S 4030-R50B	12 87 033	
Trumljud förbättringsvärde	NFS 31-074	DL <sub>n,e,w</sub> = 17 dB		3649 011	S 3050-R90B	12 87 177	
Spridning av brand	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> ≤ 1		3649 012	S 2040-R90B	32 88 344 6	
Ljushärdighet	EN ISO 105-B02	≥ 6/8		3649 013	S 3040-G80Y	12 87 175	
Kemikaliebeständighet	EN 423	god resistens		3649 014	S 0560-Y10R	12 87 036	
Dimensionsstabilitet	EN 434	≤ 0,10 %		<b>WOOD</b>			
Friktion	DIN 51130	R10		3629 006	S 3030-Y30R	32 91451 6	
				3629 007	S 2020-Y30R	32 91205 6	
				3629 008	S 6030-Y70R	32 91927 6	
				Följ noga Tarketts monteringsanvisningar och skötselinstruktioner. Tänk på att färgvalet kommer att inverka på golvet underhåll och sköselfrekvens. Färgavvikelser mellan bilder, prov och levererad vara kan förekomma. Rätt till ändring förbehålles.			
				Lanseringsdatum: Oktober 2005.			

### Mönsterrapport

Mönster	Mönsterrapport Längd – Bredd	Vådvändning
BERGEN 3649 xxx	0 cm – 0 cm	Ja
WOOD 3629 006 Ek	33,3 cm – 6,7 cm	Nej
WOOD 3629 007 Bok	33,0 cm – 7,7 cm	Nej
WOOD 3629 008 Merbau	33,0 cm – 6,0 cm	Nej